




Gattelli S.p.a. (sede amministrativa) via Faentina Nord, 32 RUSSI (RA),  
Tel. 0544580114 Fax. 0544582653

Gattelli S.p.a. (fornace) via Torre, 2 RUSSI (RA),  
Tel. 0544580227 Fax. 0544865421

## POROTON IP38SS DPE

<b>IMPASTO</b>	Massa volumica netta		<b>1530</b>	kg/m <sup>3</sup>
	Categoria di tolleranza		<b>D1</b>	
	λ di base dell'impasto		<b>0.293</b>	W/mK
<b>BLOCCO</b>	Misure nominali	lunghezza	<b>230</b>	mm
		larghezza	<b>380</b>	mm
		altezza	<b>233</b>	mm
	Peso unitario		<b>14.4</b>	kg
	Percentuale di foratura		<b>55</b>	%
	Resistenza a compr. parallela alla foratura (fbk)		<b>8.4</b>	N/mm <sup>2</sup>
	Resistenza a compr. ortogonale alla foratura (f'bk)		<b>1.6</b>	N/mm <sup>2</sup>
<b>PARETE</b>	N° pezzi/m <sup>2</sup>		<b>19</b>	Pz/m <sup>2</sup>
	λ equivalente		<b>0.123</b>	W/mK
	Permeabilità al vapore		<b>10</b>	adim
	Massa volumica lorda		<b>712</b>	kg/m <sup>3</sup>
	Massa superficiale (intonaco escluso)		<b>270</b>	kg/m <sup>2</sup>
	Resistenza al fuoco		<b>180</b>	REI
	Potere fonoisolante Rw		<b>50</b>	dB
	Trasmittanza termica U			W/m <sup>2</sup> K
		COLLA GATTELLI DRY-PLAN + INTONACO TRADIZIONALE		<b>0.304</b>
		COLLA GATTELLI DRY PLAN + INTONACO TERMICO		<b>0.265</b>

Tutti i dati riportati sono indicativi e possono essere soggetti a modifiche senza obbligo di preavviso

DRY PLAN " DP " è un marchio registrato e distribuito da Gattelli S.p.A.

Certificazioni disponibili su [www.gattelli.com](http://www.gattelli.com)